

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

СОСТАВ Стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ Для окраски стен и потолков с ограниченной эксплуатационной нагрузкой в сухих помещениях по пористым и гладким поверхностям (кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, деревянным, асбестоцементным), а также по ранее окрашенным поверхностям, специально предназначенным для окраски обоям.

СВОЙСТВА Экологически безопасная. Цвет белый. Хорошо колеруется. Обладает удобной для нанесения консистенцией, образует матовое паропроницаемое «дышащее» покрытие, стойкое к сухому истиранию. Не «мелит» и не желтеет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менее	23
Массовая доля нелетучих веществ, %	57-63
Степень перетира, мкм, не более	60
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	1
pH, не менее	8,5
Укрывистость высушенного покрытия, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	240
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998)	Класс 4

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется обработать «Грунтовкой строительной»™ «Эммикс».

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10% от объема. Для колеровки можно использовать колерные пасты «Color Jazz».

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краску можно наносить при температуре от $+5$ до $+35^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краскораспылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Однослойного покрытия – 1ч при температуре 18-22 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Краску наносят в 2 слоя.

РАСХОД

200-250 $\text{г}/\text{м}^2$.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Теплая вода.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ**

СТО 54651722-001-2007

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Санитарно-эпидемиологическое заключение 31.БО.17.231.П.001190.08.07
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации.

ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 31-02-51.
www.kvil.ru